

Стандарт организации: СТО 65624562-001-2010

Георешетка МЕАСЕТ-С 50/50-25 Грунт
стеклянная с полимерной пропиткой

МЕАСЕТ-С 50/50-25 Грунт– изготавливается из стеклоровингов с полимерной пропиткой. Георешетка является устойчивой к химически агрессивным средам, а также к воздействию биохимических факторов. Материал обладает высокими прочностными характеристиками на разрыв по основе и утку.

Технические характеристики:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателя
1	Разрывная нагрузка в продольном направлении не менее:	кН/м	50
2	Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее:	кН/м	50
3	Материал	Стекловолокно	
4	Тип пропитки (покрытие)	полимерная	
5	Масса на единицу площади	г/м ²	~ 3
6	Размер стороны квадрата ячеек	мм	25x25
7	Относительное удлинение при разрыве не более: - продольное - поперечное	%	3 3
8	Температурный диапазон	т° С	от – 100 до + 280
9	Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов промораживания - оттаивания не более	%	10
10	Ширина рулона	см	400; 520
11	Длина рулона	м	100

® Зарегистрированная торговая марка

